



POTĚR NA DĚLÍČÍ VRSTVĚ

VYZRÁLÝ BETON

a jiné únosné plochy



+



	VYROVNÁVKA VÝTLUKŮ	BF/ZE/ZT dle tloušťky vyrovnávky					
	DĚLÍČÍ VRSTVA	stavební PE-folie min. 200 µm					
	VHODNÝ MATERIÁL	ZE 	SP 	SP-T 			
	DILATAČE V PLOŠE	nad 6 × 6 m (36 m ²) poměr stran nad 3:1		nad 24,5 × 24,5 m (600 m ²) poměr stran nad 3:1			
	TLOUŠŤKA VRSTVY mm	30-70		30-70		25-30	
	ARMOVÁNÍ	Kari-sítě					
	DOBA ZRÁNÍ PŘI +20 °C A 60 % VZDUŠNÉ VLHKOSTI	dle tloušťky vrstvy; orientačně 1 mm/1 den; rozhodující pro stanovení vyzrálosti je gravimetrické měření zbytkové vlhkosti nebo měření CM přístroji					
	ZBROUŠENÍ POVRCHU ANHYDRITU			po vyzrání potěru			
	PŘEDFINÁLNÍ ÚPRAVA PENETRAČNÍ NÁTĚR	SPHG ředění 1 : 3 vody					